



SKYTHANE TXT SB AR

Esmalte Poliuretano Aromático

Componente A: **3355-1001**

Componente B: 9350-0605

Aspecto: Semibrilhante

Cor: **Branca** – disponível em todas as cores

Descrição e Características:

Tinta Poliuretano Texturizado, bicomponente. Acabamento semibrilhante, excelente flexibilidade, dureza com boa resistência química e anticorrosiva podendo oferecer um aspecto texturizado ou liso de fácil aplicação e secagem rápida. Após secagem resiste à limpeza com detergentes e naftas alifáticas.

Utilização:

Pode ser utilizado sobre primer epóxi ou primer de poliuretano:

- ✓ Em superfícies de aço carbono;
- ✓ Máquinas e equipamentos que não ficam expostas às intempéries.

Aplicação:

Reforce todos os cantos vivos, fendas e cordões de soldas, com trincha, para evitar falhas prematuras nestas áreas. Quando aplicar por pulverização, faça uma sobreposição de 50% de cada passe da pistola, para evitar que fiquem áreas descobertas e desprotegidas, terminando com repasse cruzado. Excessiva diluição da tinta pode afetar a formação e o aspecto do filme e dificultar a obtenção da espessura especificada. Não aplique a tinta após o tempo de vida útil da mistura.

Instruções para aplicação:

Preparo do produto:

Agite o conteúdo de cada um dos componentes, vigorosamente, se possível com agitador mecânico. Assegure-se que todo o líquido esteja homogeneizado. Adicione o componente B ao componente A, obedecendo a relação de mistura. Misture lentamente, se possível com batedor pneumático. Adicione o diluente somente depois que a mistura dos dois componentes estiver completa.

Preparação da superfície:

A superfície deverá estar isenta de pó, óleos ou gorduras e materiais em desagregação. Caso haja oleosidade na superfície use solução desengordurante SKYCLEAN 2000 ou panos limpos embebidos em DILUENTE 3000-7300.

Métodos de aplicação:

Pistola Airless: Pressão 1800 a 2000 Psi; Mangueira ¼" de diâmetro interno; Bico 0,015" - 0,021"; Filtro malha 60. Diluir se necessário.

Pistola Convencional: Pistola JGA 502/3 Devilbiss, Bico de fluido FX; Capa de ar 704 ou similar; Pressão de atomização 50 Psi; Pressão no tanque 30 Psi. Diluir se necessário.

Trincha: Usar trincha com 75 a 100 mm de largura para superfícies maiores e com 25 a 38 mm para parafusos, porcas, cordões de solda e retoques.

Rolo:

Usar rolo com lã de carneiro de pelo curto ou lã sintética.

Condições de Armazenamento:

Conservar o material em lata fechada e ao abrigo das intempéries, e de umidade, sob temperaturas que não ultrapassem 40°C.

Outras informações:

Relação de mistura em volume, 5:1.

Sólidos em volume, 50%.

Espessura recomendada por demão, 50 micrometros.

Pot Life, 2 horas.

Diluente recomendado, 3000-7300.

Vida útil em estoque 12 meses.

Endurecedor, Polilsocianato Aromático.

Cura total, 7 dias.